

rekuperaciju srebra iz otpadaka fotografskih i kinematografskih filmova, za bistrenje mošta i vina, u proizvodnji štamparskih boja. Na koncu treba spomenuti tzv. reakcijske centrifuge: već prije dosta dugog vremena se upotrebjavala za nitriranje celuloze centrifuga u kojoj je miješana kiselina uz malu brzinu okretanja cirkulirala kroz celulozu u bubnju, a po završetku reakcije se brzim okretanjem rupičavog bubnja izbacivala iz nitrirane celuloze. Danas su centrifuge upotrijebljene za provođenje reakcija tekućina s čvrstim tvarima i pod pritiskom.

LIT.: B. Bloch, J. Lévy, *Clarification et séparation des liquides par la force centrifuge*, Paris 1931. — B. И. Соколов, Центрифуги, Москва 1950. — B. И. Соколов, Д. Е. Шкрапорд, Автоматические и непрерывнодействующие центрифуги, Москва 1954. — S. Kießholt, Zentrifugen, Berlin 1958. — H. Gebhardt, Zentrifugalseparatoren, Nürnberg 1959. — C. I. Bremer, Flüssigkeitszentrifugen, Berlin 1960. — A. C. Lavanchy, F. W. Keith, Jr., J. W. Beams, Centrifugal separation, u djelu: Kirk-Othmer, Encyclopedia of chemical technology, 2nd ed., vol. 4, New York 1964.

R. Podhorsky

CER (cerium, Ce, at. br. 58, at. tež. 140,12), kemijski element, najrašireniji i najvažniji metal lantanove serije. U Zemljinoj kori ima ga $\sim 0,007\%$, dakle više nego arsena, kositra, olova, žive i bakra. U prirodi dolazi pomiješan s drugim rijetkim zemljama (osobito s ceritnim zemljama: La, Pr, Nd i Sm), a najviše ga ima u monacitskom pjesku. Tehnički je važna legura ceritnih metala (sa $\sim 50\%$ cera), koja se u obliku piroforne legure sa željezom upotrebljava za izradu kresiva za upaljače. Značajna je i primjena cera u metalurgiji. Spojevi cera upotrebljavaju se najviše u staklarskoj i optičkoj industriji.

Cer je 1803 otkrio M. H. Klaproth, a iste godine nezavisno od njega otkrili su ga J. J. Berzelius i W. Hisinger. Element je dobio ime prema imenu asteroida Ceres, otkrivenog 1801. C. G. Mosander dobio je 1826 elementarni cer, u obliku smedeg praha, redukcijom cer-klorida pomoću kalijuma. 1867 F. Wöhler je taljenjem cer-klorida s natrijumom dobio metalne kuglice cera od 50...60 mg, koje su možda bile onečišćene natrijumom. G. Winkler je 1891 redukcijom cer-oksida magniezijumom pripredio nečisti element u obliku crnog praha. M. Moldenhauer je 1914 reducirao cer-trifluorid kalcijumom i tako dobio leguru cera sa $\sim 12\%$ kalcijuma. Elektrolitički postupak za dobivanje cera i legure ceritnih metala najprije su primijenili R. Bunsen, F. Hillebrand i A. Norton. Tehniku su usavršili W. Borchers (1888), L. Stockem (1901) i W. Muthmann, H. Hofer i L. Weiss (1902). Ovi posljednji autori konstruirali su aparaturu u kojoj su uspjeli za 5...6 sati rada dobiti 250...270 g cera ili smješte ceritnih metala. Pomoću aparata konstruiranog na principu Heroultove peći za dobivanje aluminijuma, W. Muthmann, L. Weiss i J. Scheidemann (1907) uspjeli su iz oksida i fluorida cera za 50 minuta proizvesti 650 g čistog metalnog cera. U sasvim čistom stanju (99,99%) cer je prouzveden tek 1936.

U prirodi cer se najčešće nalazi u smjesama s drugim metalima rijetkih zemalja; u takvim smjesama oksida cera ima redovno koliko svih ostalih rijetkih zemalja zajedno.

Najvažnija ruda cera je monacit, fosfat elemenata lantanove serije (pretežno ceritnih zemalja) i tora. Čisti monacitski mineral tvori većinom srasle monoklinske kristale svijetložute do crvenosmeđe boje, tvrdoće po Mohsu 5,0...5,5, d 4,8...5,5. Monacita najviše ima u obliku zrnaca na nekim pješčanim obalama koje su nastale raspadanjem i trošenjem okolnih granitnih i pegmatitnih stijena (*monacitski pjesak*). Veliko nalazište monacita je blizu Van Rhynsdorpa u Južnoj Africi. Pješčane plaže duž jugozapadne obale Indije (Travancore) sadrže preko 1,4 Mt monacita. Znatna su još nalazišta u Brazilu, Egiptu, USA (Južna Karolina, Idaho, Florida) i SSSR, a manja u Argentini, Australiji, Kanadi, Mađarskoj Republici, Urugvaju, Indoneziji, Koreji, Formozi, Maleziji i kod nas u Makedoniji. Budući da su Brazil i Indija u novije vrijeme reducirali izvoz monacita (zbog sadržaja tora), najznačajniji izvoznik monacitske rude u svijetu postala je Južnoafrička Republika.

Da bi se dobila 1 t monacita, potrebno je pročistiti ~ 400 t monacitskog pjeska. Analiza čistog monacita pokazuje u prosjeku ovaj sastav: 30% CeO_2 , 29% ostalih ceritnih zemalja, 3...4% itrijumskih zemalja, 6% ThO_2 , 29% P_2O_5 , 1,5% SiO_2 . Sadržaj tora može prilično varirati (od 5 do 19% ThO_2). Monacit je radioaktivran, a uz tor sadrži i proekte njegovog radioaktivnog raspada: mezotor i helijum. Svakih 1000 t monacita sadrži oko 3,5 g mezotor. Cijena monacita kreće se u USA oko 100...175 dollara po toni.

Druge važnije rude cera jesu cerit i bastnesit. Cerit je silikat cera sa kalcijumom i željezom, a sadrži i manje količine lantana i drugih rijetkih zemalja. Tvoriti rompske, smeđe, crvenosive ili tamnocrvene sjajne kristale d 4,8...5,0, tvrdoće po Mohsu 5,5. Najviše ga ima u Švedskoj (Tunaberg). Bastnesit je fluorokarbonat rijetkih zemalja i druga po važnosti ruda cera. Za razliku od monacita sadrži više lantana, manje teških rijetkih zemalja i

samo $\sim 0,1\%$ tora. Tvoriti heksagonske kristale tvrdoće po Mohsu 4,0...4,5, d 4,9...5,2. U čistom stanju mineral je poluproziran, voštanožute do crvenosmeđe boje. Otkriven je u Švedskoj (u rudniku Bastnäs kod Ryddarhyttana, 1920). Najveće rezerve bastnesita nalaze se u području Mountain Pass u Kaliforniji (preko 2 Mt cera). Međutim, mineral se zasada još ne eksplorira u velikoj mjeri.

Prirodnji cer sastoji se od 4 stabilna izotopa: ^{136}Ce (0,193%), ^{138}Ce (0,250%), ^{140}Ce (88,48%) i ^{142}Ce (11,07%). Umjetno su dobiveni radioaktivni izotopi cera s masenim brojevima 133, 134, 135, 137, 139, 143, 144, 145 i 146. Radioaktivni izotopi cera nalaze se među produktima fizijske tornjeve, urana i plutonijuma.

Cer je prvi element iz grupe lantanida, elemenata s atomskim brojevima od 58 do 71. Pojedini lantanidi pokazuju s povišenjem rednog broja sucesivno popunjene dobro zaštićene elektronske ljuške $4f$, a istovremeno svi zadržavaju jednaku vanjsku elektronsku konfiguraciju $5d^1$, $6s^2$. Kao posljedica toga, tim elementima se s porastom rednog broja smanjuje promjer atoma (tzv. lantanidska kontrakcija), snizuje reaktivnost i bazičnost trovalentnog iona, a povećava stabilnost kompleksnih spojeva. Ipak, svojstva pojedinih susjednih elemenata te grupe veoma su slična, pa ih je zato iz prirodnih smjesa teško odijeliti. Elementi lantanove serije (u koju osim lantanida pripada i lantan s atomskim brojem 57) u vodenoj otopini imaju oksidacijsko stanje +3, što odgovara idealnoj elektronskoj konfiguraciji $4f^1$, $5s^2$ $5p^6$ $5d^1$, $6s^2$; ipak se za većinu elemenata te serije uzima da imaju elektronsku konfiguraciju $4f^m$, $5s^2$ $5p^6$, $6s^2$, gdje je $m = n + 1$.

Cer ima dva oksidacijska stanja: +3 (cero-) i +4 (ceri-). Viša valencija pripisuje se djelomičnom pomaku jednog elektrona od nivoa $4f$ na nivo $5d$. Cero-spojevi [cer(III)-spojevi] slični su spojevima trovalentnih elemenata lantanove serije, a ceri-spojevi [cer(IV)-spojevi] pokazuju više srodnosti sa spojevima titana, cirkonijuma i tornjeva. Cero-soli, izvedene od relativno jake baze $\text{Ce}(\text{OH})_3$, bezbojne su, paramagnetične i samo slabo se hidroliziraju u otopini. Ceri-soli, izvedene od slabe baze CeO_2 , kiselije su, žuto do narančasto obojene, dijamagnetične, teže topljive, a jače se hidroliziraju i sklonije su stvaranju kompleksnih spojeva; djeluju kao jaka oksidacijska sredstva i lako se reduciraju djelovanjem halogenovodičnih kiselina, oksalne kiselina, fero-soli i dr.

Odvajanje cera od ostalih rijetkih zemalja u rudama. Kao jedini element lantanove serije koji je i četverovalentan, cer se razmjerno lako kemijski odvaja iz smjesa sa srodnim elementima u kojima dolazi u prirodi. Danas se cer najviše dobiva kao sporedni produkt pri proizvodnji tornjeva iz monacitskog pjeska. Zasada je još uvijek najznačajniji postupak za dobivanje cera obrada monacitske rude sumpornom kiselinom, pri čemu najprije nastaju bezvodni, lako topljivi sulfati rijetkih zemalja. Pri tom se iz smjesa odvaja tor. Grijanjem približno jednakog količine monacitskog pjeska i 98%ne sumporne kiseline, uz dodatak nešto dimljive H_2SO_4 , dobiva se produkt u kome se tor nalazi u netopljivom obliku, pa se filtriranjem lako odvaja od ostalih metala. Ako smjesa sadrži više sumporne kiseline (bez dodatka dimljive H_2SO_4), tor će se u produktu nalaziti u obliku topljivog bezvodnog sulfata, jednako kao i druge rijetke zemalje. U tom slučaju tor se može naknadno odvojiti taloženjem natrijum-pirofosfatom kao tor-pirofosfat, ili se dodatkom lužine istaloži u obliku bazne soli. Poslije uklanjanja tornjeva, rijetke zemalje istalože se kao oksalati (dodatkom oksalne kiseline) ili kao dvostruki sulfati s natrijumom (obradivanjem natrijum-sulfatom). Ovo taloženje vrši se da bi se uklonila fosforna kiselina koja se oslobođila otapanjem monacitskog pjeska u H_2SO_4 . Postupak s oksalnom kiselinom daje potpunije iskoristavanje, a obrada natrijum-sulfatom omogućava odvajanje itrijumske grupe rijetkih zemalja, koja ostaje u otopini. Dobiveni talozi kuhanju se s natrijum-hidroksidom i tako se dobivaju hidroksidi rijetkih zemalja, a iz njih sušenjem na zraku hidratirani oksidi; među njima je jedino cer u četverovalentnom obliku. Budući da je hidratirani cer-oksidi teže topljiv u kiselom medijumu od hidratiranih trovalentnih rijetkih zemalja, razmjerno ga je lako odvojiti. Na taj se način može dobiti produkt sa 90% i više CeO_2 .

Drugi postupak prerade monacita sastoji se u grijanju rude sa 65...70%nom natrijumskom lužinom, pri čemu fosfati iz

rude prelaze u hidratirane okside. Natrijum-fosfat, koji pri tom nastaje kao sporedni produkt, izlučuje se vrućom vodom i kristalizira. Hidratirani oksidi ispiru se razrijedenom otopinom natrijum-hidroksida sve dok koncentracija P_2O_5 padne ispod 1%. Otapanjem oksida u mineralnoj kiselini (obično u HCl), uz pH 3–4, od hidratiranog oksida tora odvajaju se topljive soli (kloridi) ceritnih zemalja, koje dalje služe kao sirovina za proizvodnju metalnog cera ili ceritne legure. I ovim postupkom može se dobiti produkt sa preko 90% CeO_2 na bazi teže topljivosti hidratiranog ceri-oksida u kiselim medijumu.

Pri preradi bastnesita ruda se najprije prži (pri čemu se istjeruje CO_2 i istovremeno cer prevodi u cero-oblik), a dobiveni produkt obrađuje se fluorovodičnom kiselinom.

Postoji mnogo metoda za dobivanje čistih spojeva cera iz sirovih produkata obrade ruda rijetkih zemalja. U tu svrhu iskoristavaju se već spomenute razlike u topljivosti između ceri-soli i soli trovalentnih ceritnih zemalja. Ceri-soli talože se već pri pH 2,7, a soli pojedinih trovalentnih ceritnih zemalja počinju se taložiti između pH 6,3 i 8,2. Cer se može odvojiti i pornoču ionskih izmjenjivača; međutim, taj je postupak razmjerno skup, pa se obično primjenjuje samo za odvajanje onih rijetkih zemalja koje se drugim metodama ne mogu lako odijeliti. Čisti spojevi cera mogu se dobiti kristalizacijom i rekristalizacijom; tako npr., ako se oksidi otope u dušičnoj kiselini i griju s amonijum-nitratom, iz otopine se nakon hlađenja izlučuju narančasti kristali amonijum-heksanitrocerata; upotrijebi li se sumporna kiselina namjesto dušične, nastaje ceri-amonijum-sulfat. U najnovije vrijeme sve se više uvode metode koje se osnivaju na većoj topljivosti celi-soli u organskim otapalima. Primjenjuje se postupak protustrujne ekstrakcije pri čemu kao organska faza služi otopina tributilfosfata u petroleju. Ako u smjesi ima urana i tora, oni prelaze sa cerom u organsku fazu, a u vodenoj fazi zaostaju trovalentne rijetke zemlje. Cer se izdvaja iz organske faze reduciranjem u cero-oblik, ili se odijeli u cero-obliku uz dodatak sulfat-iona.

ELEMENTARNI CER

Fizikalna i kemijska svojstva metalnog cera. Cer je mekan, duktilan i paramagnetičan metal. Kao i ostali metali ceritne grupe ima boju i sjaj željeza. T. t. $775^\circ C$, t. k. $3470^\circ C$, d 6,8. U zavisnosti od temperature postojano je više kristalnih modifikacija cera; od njih su najznačajnije teseralna (kubna) i heksagonska, koje postoje na sobnoj temperaturi. Cer je kemijski vrlo aktivran. Brzo reagira s razrijedenim mineralnim kiselinama; koncentrirana sumporna kiselina ga ne otapa. Otporan je i prema lužinama. S vodom reagira uz oslobođanje vodika, i to znatno brže s topom vodom nego s hladnom. Na zraku postepeno gubi sjaj; brže se oksidira u prisutnosti vlage i uz povisenu temperaturu. Na vlažnom zraku postaje najprije žut, zatim smed i naposljetku siv. Na zraku se zapali na $160\text{--}180^\circ C$, a u čistom kisiku već na $150^\circ C$. Zapaljena žica cera pokazuje zasljepljujući bljesak i daje jače svjetlo od magnezijuma. Iznad $200^\circ C$ cer žestoko reagira s klorom, bromom i jodom. S vodikom se elementarni cer spaja na $345^\circ C$ u hidrid CeH_2 , a s dušikom na $1000^\circ C$ u nitrid CeN . Elementarni cer djeluje kao jak reduktivni agens: može reducirati ugljik-monoksid i ugljik-dioksid, a razgrađuje i ugljik-tetraklorid. Zato se CCl_4 i CO_2 ne mogu upotrijebiti za gašenje upaljenog cera.

Proizvodnja ceritne legure i metalnog cera. Cer se u tehniki vrlo rijetko upotrebljava u čistom stanju. Redovito se upotrebljava u obliku legure dobivene redukcijom sirovih produkata obrade ruda rijetkih zemalja, produkata koji još sadrže osim cera i druge ceritne zemlje. (Za tu se »ceritnu leguru« uveo njemački naziv *Mischmetall*.) Sirovine za dobivanje mischmeta dobivaju se redovito su smjese kloridâ, oksidâ ili fluoridâ ceritnih zemalja (tzv. cerit-klorid, cerit-oksid i cerit-fluorid), a njihova se redukcija vrši elektrolizom.

Cerit-klorid dobiva se preradom monacitskog pjeska iz koga je odvojen tor, i to najčešće iz dvostrukih sulfata ili dvostrukih karbonata ceritnih zemalja s natrijumom, takoder iz sulfata i hidroksida. Cerit-klorid ne smije sadržati ni tragova fosfata i sulfata, inače se dobiva legura lako podložna oksidaciji. Može sadržati malo željeza i barijuma, ali ne smije sadržati ni teških

metala ni više od 0,3% SiO_2 . Sadržaj cera računatog kao CeO_2 u smjesi rijetkih zemalja (računatog kao cerit-oksid) ne smije biti manji od 45%. Iz cerit-klorida mora se prije elektrolize istjerati voda, i to uz dodatak amonijum-klorida ili kalcijum-klorida, jer bi običnim zagrijavanjem cerit-klorida mogao nastati bazni klorid koji bi smetao u elektrolitičkom postupku. Dehidratirani cerit-klorid podvrgava se elektrolizi uz dodatak natrijum-klorida, koji mu snižuje talište.

Druga sirovina za dobivanje mischmeta, cerit-oksid, nastaje kad se žare na $1000\text{--}1100^\circ C$ oksalati ceritnih zemalja koji se dobivaju opisanim postupkom obrade monacitnog pjeska sumpornom kiselinom. Treća sirovina, cerit-fluorid, pripravlja se iz cerit-klorida ili cerit-sulfata djelovanjem natrijum-fluorida ili fluorovodične kiseline, a nastaje i kao produkt opisane prerade bastnesita.

Danas se u industrijskoj praksi za elektrolitsko dobivanje mischmeta upotrebljavaju redovito čelije s vertikalnim strujanjem elektrolita, i to za kontinuiranu elektrolizu čelije od keramičkog materijala, a za diskontinuiranu čelije koje ujedno služe i kao katode. Keramičke čelije su pravokutnog ili kružnog oblika, sadržaja $\sim 40\text{--}60$ litara, sagradene od dinas-kamenja, obzidane šamotom i oklopjene željeznim sandukom. Struja im se dovodi dvjema željeznim katodama presjeka $90\text{ mm} \times 90\text{ mm}$, uloženima u željebove na dnu čelije i hlađenim vodom. Anode su cilindri promjera do 50 cm, od grafita ili amorfognog ugljika, puni ili šuplji. Proces treba voditi tako da se katodno izlučeni metal stalno održava u tekućem stanju. To olakšava sloj troske koji se obrazuje na površini metala i služi kao električki otpornik u kome se stvara Jouleova toplina. Metal se izvlači željeznim kašikama jedanput ili dvaput dnevno, a da se kontinuirano šaržiranje čelije ne prekida. Nakon dvadesetak dana rada zidovi su čelije toliko nagrizeni da ih treba obnoviti. Ovim postupkom dobiva se u svakoj čeliji $1,25\text{--}1,65$ kg metala na sat. Iskorištenje struje je $30\text{--}40\%$, utrošak električke energije $15\text{--}25$ kWh/kg metala. Čelija radi s jakošću struje $2\text{--}3$ kA i naponom od $10\text{--}15$ V.

Katodna čelija je ili lonac od ljevenog željeza ili grafitni lonac ugraden u željezni sanduk. Željezna čelija ima prednost da joj se temperatura može regulirati dodatnim grijanjem izvana pomoću plina, dok se u grafitnoj čeliji potrebna temperatura održava samo električnom strujom. Volumen katodnih čelija obiju vrsta iznosi $8\text{--}12$ litara. One su montirane tako da se radi izlijevanja njihova sadržaja mogu nagnuti za 90° . Željeznoj se čeliji katodna struja neposredno dovodi kroz željezni lonac, grafitnoj se čeliji katodna struja dovodi preko željeznog oklopa koji je na dnu s grafitom vodljivo spojen. Katodne čelije obiju vrstu praktički rade kao čelije s hlađenom anodom; odvodjenje topline je naime toliko da se metal izlučuje u polučvrstom stanju, pri čemu dijelovi taline i troske baznog klorida ostaju uklapljeni u izlučenom metalu. Zato u toku 24-satnog ciklusa elektrolize treba jedanput ili dvaput ugrijati čeliju kako bi se smjesa rastalila i izmiješala, a prije samog izlijevanja iz čelije talina mora biti posve tekuća. Iskorištenje struje u ovim čelijama veće je nego u keramičkim ($40\text{--}50\%$). Potrošnja energije iznosi $12\text{--}16$ kWh za 1 kg metala. Čelije rade sa strujom od $1\text{--}2$ kA i $8\text{--}12$ V. U jednoj katodnoj čeliji dobiva se $1\text{--}2$ kg ceritne legure na sat.

Ceritna legura dobivena elektrolizom po potrebi se još rafinira grijanjem pod slojem rastaljenog natrijum-klorida ili barijum-klorida, koji na sebe primaju onečišćenja. Zatim se lijeva u šipke ili ploče od $25\text{--}30$ kg, koje se premazuju uljem radi zaštite od korozije i umataju u nepromočivi papir. Postojanost ceritne legure zavisi od eventualnog sadržaja cerit-karbida, nastalog pri reakciji s komadićima ugljenih anoda koji se otkidaju ako se kupelj prejako grijie.

Ceritna legura (mischmetal) obično sadrži $45\text{--}55\%$ Ce , $22\text{--}25\%$ La , $15\text{--}17\%$ Nd , $8\text{--}10\%$ Pr , Tb i Sm , $\sim 1\%$ Fe , $0,1\text{--}0,3\%$ Si , a ima i tragova Ca , Al i C . Fizikalna i kemijska svojstva legure (boja, otpornost prema kemijskim agensima) slična su svojstvima cera. Zbog variranja u omjeru pojedinih sastojina, mischmetal nema stalne fizikalne konstante; one su ipak blizu konstantama metalnog cera (t.t. $\sim 750^\circ C$, d $\sim 7,0$, toplina izgaranja $1,65$ kcal/g). U čistom kisiku legura se zapali na $\sim 150^\circ C$. Kao i kod cera, zbog niske temperature zapaljenja trenjem legure lako se stvaraju iskre.

Svjetska proizvodnja ceritne legure iznosila je 1953 600–800 t i u stalnom je porastu. Najveći su proizvodači USA, Kanada, Francuska, Austrija i Njemačka.

Cisti metalni cer može se tehnički proizvoditi na načelno isti način kao mischmetal ako se mjesto smjese soli ceritnih zemalja upotrijebe u elektrolizi čiste soli cera. U malom mjerilu može se metalni cer proizvesti redukcijom cer-klorida pomoću natrijuma ili kalcijuma, ili termičkim rastvaranjem amalgama cera.

Upotreba metalnog cera i legurā cera. Cer i mischmetal legiraju se gotovo sa svim metalima. (Ne mijesaju se u tekućem stanju s uranom, pa se stoga mogu upotrijebiti za ekstrahiranje produkata fisije iz upotrijebljenog nuklearnog goriva.) Kad se legure cera taru tvrdom površinom, stvaraju se iskre koje mogu zapaliti gorive plinove i pare. Stoga se od takvih legura, koje se nazivaju *pirofornim* (mada nisu piroforne u strogom smislu te riječi, tj. nisu samozapaljive na običnoj temperaturi), izrađuju krešiva za upaljače.

Od pirofornih legura ceritnih zemalja s drugim metalima daleko najveću tehničku važnost ima legura mischmeta sa željezom (Auerov metal, njem. Cereisen), koju je prvi opisao Auer von Welsbach 1903. Količina željeza u takvim legurama kreće se od 18 do 30%, uz manje količine Zn, Al, Mg, Cu i Si. Mischmetal za proizvodnju ovih legura treba da sadrži najmanje 35% cera, jer ostali ceritni metali sami ne daju sa željezom upotrebljive piroforne smjese. Ceritne legure sa željezom treba da sadrže ~ 3% magnezijuma; u protivnom slučaju iskre legure vrcaju suviše odvojene jedna od druge, što za većinu upaljača nije poželjno. Legiranje mischmeta sa željezom vrši se pod rastaljenim slojem barijum-klorida uz temperaturu peći od 1050–1200 °C. Dobivena legura lijeva se ili presuje u željene oblike. Pirofornost legure je to veća što se masa pri ulijevanju u kalupe polaganje hlađi; pri sporom hlađenju, naime, stvaraju se lakše kristaliti spojeva ceritnih metala sa željezom (CeFe_2 , Ce_2Fe_5), a od tih kristalita zavise piroforna svojstva produkta.

Za rudarske lampe upotrebljava se piroforna legura mischmeta sa 15–20% cinka, koja ima višu temperaturu zapaljenja (300 °C). Ceritne legure s olovom, manganom, bakrom i antimonom danas više nemaju tehničkog značenja.

Ukupna svjetska potrošnja pirofornih legura sa cerom iznosi preko 200 t godišnje. 1 kg kamenčića za upaljače stoji u SR Njemačkoj 60–70 DM (1953).

Vještanska je primjena cera i ceritnih legura u metalurgiji. Mischmetal se mnogim legurama dodaje radi oplemenjivanja. Dodan u malim količinama legurama nikla, kroma, aluminijuma i magnezijuma, mischmetal povećava njihovu otpornost prema oksidaciji. U USA se proizvodi legura magnezijuma EZ33A koja sadrži 3% mischmeta, 2,7% cinka i 0,5% cirkonijuma; legura ZE10A sadrži 1,25% cinka i 0,17% mischmeta. Značajna je upotreba ceritne legure u industriji željeza, osobito pošto je uspjelo bitno smanjiti njenu zapaljivost. Dodan u količini od 0,002%, mischmetal povećava duktilnost željeza time što na zasada još neobjašnjen način prevodi čestice grafita u lijevanom željezu iz lisnatog u kuglasti oblik. Do 1,5% mischmeta u lijevanom željezu smanjuje štetnost sumpora i povećava čvrstoću metala; time se ujedno smanjuje viskoznost taljenog željeza i poboljšavaju mogućnosti za njegovo oblikovanje. 2 kg ceritne legure dodane na tonu čelika povisuju čvrstoću čelika za 13–25%. Međutim, zbog razmjerne visoke cijene ceritne legure, u industriji čelika uspješno joj konkurira znatno jeftiniji magnezijum i njegove legure.

Legure cera u finom praškastom stanju mogu se upotrijebiti za skupljanje ostataka plinova u vakuumskim cijevima. Legura od čelika sa 14% cera upotrebljava se za svjećice eksplozivnih motora, jer je postojana prema sumpornim plinovima. Za različite svrhe cer se legira i s bakrom, molibdenom, volframom i barijumom.

SPOJEVI CERA

Cer (IV)-oksid, CeO_2 , u čistom stanju bijel prah, nastaje sagorijevanjem cera, a proizvodi se žarenjem oksalata ili hidroksida cera. Obično je žuto do smeđe obojen od onečišćenja drugim rijetkim zemljama, osobito praeodim-oksidom. Netopljiv je u kiselinama. Zbog visokog tališta (~ 2600 °C) CeO_2 se upotrebljava u tehnološkim postupcima na visokim temperaturama (staklarstvo, keramika, legiranje). Najvažnija mu je primjena u industriji op-

tičkog stakla, za brušenje leća, ogledala i sl. Dodatak hidratiranog oksida cera, $\text{CeO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ($x = \frac{1}{2} \dots 2$), znatno poboljšava abrazivna svojstva CeO_2 . Hidratirani oksid dodaje se staklu zajedno s drugim supstancijama (natrijum-nitratom, kobalt-oksidom, didimijum-karbonatom, selenijumom) i radi uklanjanja boje. S titanom cer daje staklu žutu boju od cer-titanata. U USA se godišnje troši ~ 300 t CeO_2 za poliranje stakla i ~ 50 t hidratiranog oksida kao dodatak staklima. Osim toga, za brušenje se godišnje troši u USA i oko 400 t smjese oksida rijetkih zemalja (sa ~ 50% CeO_2). CeO_2 i oksidi ceritnih zemalja pomiješani s drugim materijalima daju, zagrijani, veoma intenzivno svjetlo, pa se s ugljikom upotrebljavaju za električke lukove reflektora, kinoprojektora i sl. Auerova mrežica za plinsku rasvjetu sadrži uz tor-oksid i 1% CeO_2 . **Cer(III)-klorid**, CeCl_3 dobiva se otapanjem karbonata ili hidroksida cera u solnoj kiselini. Heptahidrat, $\text{CeCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, nastaje zasićenjem koncentrirane otopine CeCl_3 solnom kiselinom ili isparavanjem otopine CeCl_3 do sirupaste konzistencije i hlađenjem. Bezvodni CeCl_3 i smjesa ceritnih klorida upotrebljavaju se za elektroličko dobivanje cera i ceritne legure. U USA se u tu svrhu utroši godišnje ~ 230 t ceritnih klorida. **Cer(III)-nitrat**, $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, bezbojna masa, vrlo lako topljiva u vodi i alkoholu, dobiva se kristalizacijom iz otopine cer(III)-karbonata u dušičnoj kiselini. Upotrebljava se kao ispirać u fotografiji. **Cer (IV)-sulfat**, $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$, žuti kristali, dobivaju se grijanjem CeO_2 sa koncentriranom sumpornom kiselinom. Dјeluje kao oksidacijsko sredstvo. Služi u volumetrijskoj analizi (cerimetriji), u fotografiji kao ispirać, kao reagens na neke organske spojeve (santonin, strihnin). **Cer(III)-oksamat**, $\text{Ce}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, bijel kristalan prah, teško topljiv u vodi; nastaje djelovanjem oksalne kiseline ili topljivih oksalata na otopine soli cera. Dјeluje kao sredstvo protiv povraćanja i morske bolesti. Budući da se zbog teške topljivosti sporo resorbira, u medicini se upotrebljava u obliku kompleksnog koloidnog spoja (Peremesin). Ceritni *oleati* i *steарати* služe u tekstilnoj industriji za izradu nepromočivih tkanina. **Nafnat** cera upotrebljava se kao sušilo za tinte i boje.

U USA je 1962 proizvedeno ~ 900 t spojeva cera, računato kao CeO_2 ; od toga je jedna trećina bila u obliku spojeva samog cera a dvije trećine u obliku smjese spojeva ceritnih zemalja. Cijene tih spojeva kretale su se od 25 e/lb za smjese ceritnih spojeva do nekoliko dolara po funti za tinte spojeve cera.

LIT.: D. M. Yost, H. Russell, C. S. Garner, The rare earth elements and their compounds, New York 1947. — R. C. Vickerly, The chemistry of the lanthanons, London 1953. — J. A. Gibson et al., The properties of the rare earth metals and compounds, Columbus 1959. — F. H. Spedding, A. H. Daane, The rare earths, New York 1961.

J. Grlić

CESTA (drum), kopneni put koji je smislijenom i svjesno usmjerenom akcijom osposobljen ili stvoren za obavljanje kolnog saobraćaja. S istim značenjem upotrebljava se i riječ *put*, koja u širem smislu znači saobraćajnu liniju bilo koje vrste, a u najširem smislu, pravac kretanja.

Prve puteve čovjek je naslijedio od životinja, koje su svojim redovnim odlašcima na vodi ili periodskim seljenjima stvarala utabane trage i staze. Na isti način će i čovjek najprije nesvesno stvarao puteve u prehistorijsko vrijeme; kasnije je u sve većoj mjeri svjesno ulagao svoj rad u poboljšanje postojećih i građenje novih putova, tražio povoljne prelaze preko vodotoka, počeo stvarati primitivne mostove, itd. U tu epohu historijskog razvijanja ceste treba ubrojiti često spominjanu čajnu i svilenu "cestu" (iz Kine ka Crnom moru), solnu "cestu" (preko Hadramauta kroz Arabiju prema Maloj Aziji) i jantarske "ceste" (od Sjevernog i Baltičkog mora do Jadranskog i Sredozemnog mora). To nisu bile ceste današnjem smislu, nego uglasnjom samo smjeđovi kojima se odvijala tadašnja razmjena dobara, a kojih su tek djelomično bili ljudskom akcijom osposobljeni za tadašnje potrebe putovanja pješaka i tovarne stoke. Zanimljivu kariku u lancu historijskog razvijanja cesta predstavlja kineska putna mreža koju je dao (oko ← 2300) sagraditi car Yau. To je već bila planski raspoređena mreža kopnenih putova (možda u najširem smislu te riječi, tj. pravaca kretanja) koja je povezivala pojedine vodenе putove. Zanimljiva je i perzijska cesta od Sardesa preko Nineve do Suze, s kракom do Ekatbatane, koja je sagradena u vrijeme kralja Darija I, tj. na prelazu od ← V na ← IV st. Taj je put na dužini od ~ 2500 km imao 111 izgrađenih stanica, konačišta, zdenaca i čuvarnica, ali o načinu kako je izgrađen ne zna se više nego o kineskim cestama. Jasnija je slika o kamenom taracanom cesti izgrađenoj na Kreti vjerojatno oko ← 1500. Na taj se put već može primijeniti naziv "cesta" u punom današnjem smislu te riječi.

Kako se vidi iz navedenih primjera, nivo razvoja cestogradnje bio je u pojedinim historijskim epohama u različitim krajevinama svijeta vrlo različit. Najstarije poznate ceste u Babilonu potječu otprilike iz godine ← 3000, bile su taracane (sl. 1 a), a prema nekim historičarima, na Istoku su u to isto vrijeme bili primjenjivani čak i prvi oblici asfaltnih kolovoza; u kontinentalnoj Evropi prvi od onih sasvim primitivnih putova kojima se stvara se danas daje ime Jantarske ceste pojavljuje se otprilike hiljadu godina kasnije, a spomenuta cesta na Kreći hiljadu i po godina kasnije; ceste peruačkih Inkha, prvi — koliko znamo — planski izgrađeni putovi u Americi, sagrađeni su jedno tri hiljade godina poslije ceste na Kreći. Prve poznate cestovne gradićevine (mostovi, vijadukti, usjeci u stijenama itd.) pojavile su se nekako istovremeno u Kini (za dinastije Han) i u rimskoj imperiji.